

Sikkens Cetol HLS

Priehľadný náter s matným leskom na drevo. Je založený na alkydových živiciach, ktoré dokonale schnú na vzduchu.

Charakteristika:

- odolný voči UV žiareniu, povrchovej pliesni, nelúpe sa, nepraská
- vynikajúco zvýrazňuje štruktúru dreva, kontroluje vlhkosť materiálu, čiže prepúšťa z materiálu vlhkosť
- zabezpečuje dokonalú ochranu dreva
- optimálny farebný efekt, ľahká údržba

Použitie:

Ako základný náter v priehľadných systémoch pre drevené konštrukcie, pri ktorých sa nemenia rozmery. Používa sa ako základný alebo záverečný náter na ochranu a dekoráciu konštrukcií a veľkých drevených plôch, ako sú drevené obloženia, konštrukcie, drevené stavby a dočasné stavby z dreva. Vlastnosti predurčujú Cetol HLS veľmi vhodný pre aplikáciu na mäkké dreviny, ale i tvrdé dreviny.

Vlastnosti:

Zloženie: alkydová živica

Farba: farebná škála Cetol
vzorkovník Natural Balance

Čas schnutia pri 20°C a 65% R.V:

Bezprašný: po približne 3 hod.

Pretierateľný: po približne 16 – 20 hod.

Časy schnutia môžu byť urýchlené zvýšenou teplotou

Výdatnosť: 14 - 18 m²/L

Skutočná výdatnosť bude ovplyvnená faktormi ako sú stav povrchu (savosť materiálu), profil, aplikáčna metóda, teplota a pod.

Bod vznietenia: 41°C

Hustota: približne 0,89 kg/dm³
(závisí od farebného odtieňa)

Obsah sušiny: podľa váhy: pribl. 35%
podľa objemu: pribl. 28%

Applikačná teplota: medzi 5 -35°C

Cistenie nástrojov: biely lieh alebo Sikkens ST 825

Veľkosť balenia: 1L, 2,5 L, 5L

Doba a spôsob skladovania: Najmenej 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení v chladnom prostredí bez mrazu.

Aplikácia:

Príprava: tesne pre použitím dôkladne premiešať

Viskozita: 27 sek.
ISO nádobka 4 pri 20°C

Metódy aplikácie: natieranie štetcom

Odporučaná hrúbka vrstvy:

Mokrá: 36 µm

Suchá: 10 µm

Trvanlivosť v exteriéry: 1,5 – 2 roky pri 3 vrstvovom Cetol HLS systéme. Vzhľadom na nižšiu odolnosť voči UV žiareniu má Cetol HLS 003-bezfarebný menšiu odolnosť, než Cetol HLS s odtieňom. Odolnosť veľmi závisí od typu dreviny, kvality drevnej konštrukcie, lokalizácie a elevácie, metódy aplikácie a pod.

Systémy: nanášať základný náter Cetol HLS vo vybranej farbe. Kde je to potrebné, vytmeliť tmelom. Nanieť dva nátery Cetolu HLS. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné udržiavať čo najkratšie intervale medzi nanášaním týchto dvoch náterov. Tento čas by nemal presiahnuť 1 mesiac.

Údržba: každých 1,5 až 2 roky v závislosti na vlastnostiach záverečného náteru, očistiť, odmastiť a opieskovať. Opraviť chyby s Cetolom HLS správnej farby a nanieť ešte jeden náter Cetol HLS

Priehľadnosť: na to, aby sa udržala priehľadnosť náteru aj počas dlhšej doby, odporúča sa používať na údržbu svetlé farby, napr. 077 a 006

Poznámka:

Pokrývanie vodorovných povrchov: počas stavby sa odporúča pokryť už natreté vodorovné povrhy plastikovou, alebo hliníkovou fóliou, aby sa zabránilo zašpineniu maltou a cementom. Farby 013, 014, 023, 046 a 090 sú menej trvanlivé.